



Color SL

- Color SI -

Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastifikatorów
krzemianowa farba do ścian wewnętrznych



Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	48	32
	Jedn. opak.	5 l	12,5 l
	Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe
	Kod opakowania	05	13
	Nr art.:		
biały	0237	■	■
kolory niestandardowe*	0238	■	■
Możliwość dostosowania po konsultacji. Brak możliwości uzyskania intensywnych odcieni kolorów.			

Zużycie



około 0,15 l/m² na jedną warstwę

Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Systemy antypleśniowe i termoizolacji wewnętrznej Remmers
- Podłoża mineralne

Właściwości



- Materiał aktywny kapilarnie
- Silna przepuszczalność pary wodnej
- Antypleśniowość spowodowana alkalicznością
- Nie zawiera rozpuszczalników i plastifikatorów
- Produkt niskoemisyjny
- Klasa odporności na ścieranie na mokro: 3 wg DIN EN 13300
- Siła krycia: klasa 2 przy 7 m²/l
- Stopień połysku: głęboki mat

Dane techniczne produktu

- W stanie dostarczanym

Gęstość (20 °C) 1,48 kg/l

Lepkość Materiał ma konsystencję gotową do użycia

- W stanie przereagowanym

Przepuszczalność pary wodnej $s_d < 0,01$ m

Stopień połysku głęboki mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- AbP-P-2303/289/23-MPA BS_iQ-Therm 2.0 System_gültig bis 01.11.2028

Informacje dodatkowe

- Werterhaltungstipps




Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- iQ M universal (0211)
- iQ-Top (0228)
- Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)
- Przygotowania
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących systemu iQ-Therm.

Sposób stosowania



- Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.
Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.
Materiał aplikować dwuwarstwowo, zależnie od właściwości podłoża.
Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

Wskazówki wykonawcze

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.
Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.
Do pierwszej aplikacji materiał można rozcieńczyć dodając do 10% wody.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie



Pędzel, ławkowiec, wałek typu "jagnięca skórka", urządzenie natryskowe typu airless

Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- Pędzel ławkowiec (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Teleskopstiel (4391)
- Rączka do wałka (4449)
- Wałek do epoksydów (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Pędzel do kaloryferów (KANA) (4541)
- Mieszadło Collomix® LX (4296)

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepis

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/a): maks. 30 g/l (2010).
Ten produkt zawiera < 30 g LZO./l





Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność